

Einsatzempfehlung

Material	Stahl Nimm ²			Rostfreie Stähle		Guss		NF-Metalle			Drehleg		Stahl gehärtet		
Zugfestigkeit	<500	<800	<1200 (-HRC38)	<1600 (-HRC48)	<800	<1200	GG	GGG	Al Knetleg.	Al Si-10%	Cu, Mg	Ti, Ni, Cu <800	800-1100	HRC 48-57	HRC 58-63
2000 865 901 - Vc (m/min)	12-35	10-28	10-14		10-14		28-36	22-30	60-90	55-70	18-45	6-10			
Kühlung	Emulsion	Emulsion/Öl	Emulsion/Öl		Öl		Emulsion	Emulsion	Emulsion	Emulsion	Emulsion/Öl	Öl			

