

Einsatzempfehlung									
Material	Stahl N/mm ²			Rostfreie Stähle		Guss		NE-Metalle	
Zugfestigkeit	<500	<800	<1200 (-HRC30)	<1500 (-HRC45)	<800	<1200	GG	GGG	Al-Knetleg. Al Si-10% Cu-Mg
2000 967 213 - Vc (m/min)	10			8			16	14	3
Kühlung	Emulsion/Öl			Emulsion/Öl			Emulsion/Öl	Emulsion/Öl	Emulsion/Öl