Sekundenkleber dickflüssig

20 g Flasche
Art.-Nr. 2000353456

4 015448 946090



Sekundenkleber für raue Oberflächen
Ein dickflüssiger, hochviskoser Cyanacrylatkleber, geeignet für das Verkleben von starк porosen Flächen und Teilen die eine gewisse Spaltausfüllung benötigen. Enthält keine Amine, Benzol, Benzolperoxid, Biozide, Bisphenol, DEHP, Erdnussöl, Halogen, Latex, Nanopartikel, persistente, perfluorierte oberflächenaktive Substanzen, PFOA, PFOX, Phthalate, Silikon.

Anwendungsgebiete:

› Elektrik- und Elektronikindustrie,
› Maschinenbau, Automobilbau, Modellbau
› Metallverarbeitung, Kunststoffverarbeitung
› Möbelindustrie

Technische Daten:

Basis	Ethyl Cyanacrylat
Farbe	transparent
Viskosität 20°C	1200 – 1500 mPa.s
Dichte	1,05 g/cm^3
Flammpunkt	85 °C
Handfestigkeit Aluminium	10-30 Sekunden
Handfestigkeit Gummi	15-25 Sekunden
Endfestigkeit	24 h
Max. Spaltfüllvermögen	0,02 mm
Temperaturbeständigkeit von	-50 °C bis +80 °C
Wärmeleitfähigkeit ASTM C 177	0,1
Zugscherfestigkeit DIN 53283	22 N/mm^2
Lagerzeit bei +5°C bis +8°C	12 Monate
Lagerung	kühl, trocken und dunkel – optimale Temperatur +6 °C bis +8 °C

Sekundenkleber dickflüssig

Verarbeitung:

› Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!
› Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.
› Enthält: Cyanacrylat. Gefahr! Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen.
› Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl-, und fettfrei sein.
› Sekundenkleber blitzschnell dünn, einseitig auftragen und die zu verbindenden Teile fügen und zusammenpressen. Härtet bei Raumtemperatur und unter Kontaktdruck in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit aus. Die optimale relative Luftfeuchtigkeit soll ca. 65% betragen. Um die Aushärtung zu beschleunigen, kann unser Aktivator-Spray (Art.-Nr. 2000353936) eingesetzt werden. Für Kunststoffe (PP, PE, PTFE) oder Silikon müssen die Teile ggf. mit einem Primer vorbehandelt werden.
› Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden

Materialkombinationen	Sekundenkleber für raue Oberflächen
Werkstoff:	
Metall	*
Kunststoff	**
Gummi	*
EPDM-Elastomere	**
Holz	**
Glas/Keramik	*
Leder	**
Besonderheit	Für poröse Werkstoffe
*geeignet / ** bevorzugt geeignet	

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte. Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.